

התאמה לתקן 110 (על פי מכון התקנים)	פייברצמנט רגיל	לנדיניבורד	
<b>מינימום 4,250</b>	<b>3,500</b>	<b>5,700</b>	<b>חוזק כפיפה (ניוטון/מ"ר)</b>
0.8- 0.4+ 6	6.1 מ"מ	6.9 מ"מ	עובי לוח (מ"מ)
מינימום 1.4	1.50	1.76	משקל מרחבי (גרם/סמ"ק)
	לא ידוע	155 מ"מ	מרחק מקסימלי בין מרישים